



الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

خواص و اختبارات مواد البناء

م. سنا بي أو غلو

الأكاديمية العربية الدولية - منصة أعد

محاور المحاضرة

- خواص الجير والجبس
 - الجير
 - الجبس

- مقدمة
- خواص أحجار البناء والطوب
 - وحدات طوب البناء المحروق
 - وحدات طوب البناء الإسمنتية
 - الخرسانة
- خواص الإسمنت
 - أنواع الإسمنت
 - مراحل صناعة الإسمنت
 - احتياطات تخزين الإسمنت

مقدمة

سنناول الحديث في هذه المحاضرة عن موضوع الخواص المختلفة للمواد المستخدمة في أعمال البناء و مجال التشيد ومن أهم هذه الخواص التالي:

١. خواص طبيعية مثل: الأبعاد – الشكل – الوزن النوعي – الكثافة – المسامية – والتكوين الداخلي للمادة.
٢. خواص كيميائية مثل: التركيب الكيميائي – الحامضية – القلوية – مقاومة الصدأ – التغيرات الناتجة عن العوامل الجوية.
٣. خواص حرارية مثل: التوصيل الحراري – والتمدد الطولي والحجمي.
٤. خواص بصرية مثل: اللون – انكسار الضوء – امتصاص ونفاذ وانعكاس الضوء.
٥. خواص سمعية مثل: التوصيل الصوتي – والانعكاس الصوتي.
٦. خواص ميكانيكية: وتحتخص بالتأثيرات التي تحدث للمادة عند تعرضها لأحمال إستاتيكية أو ديناميكية أو متكررة.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

مصطلح الحجر مشتق من الأحجار الطبيعية بعد استخراجها من قشرة الأرض الخارجية، وأهمية الحجر كمادة بناء تتضح من خلال شواهد ما قبل التاريخ، حيث إنه من أقدم مواد البناء المعروفة استخداماً وأعلاها مقاومة مع مرور الزمن، وتطور استعماله في الحضارات القديمة بالعالم مثل الحضارة المصرية وحضارة الكوشان في بيرو.

قطع وتشكيل الحجر لم يكن معروفاً أو واسع الانتشار حتى تطورت معدات أشغال الحجر المصنوعة من الحديد، وقبل اكتشاف ملاط الجير كمادة لاحمة كان يرص الحجر مع بعضه دون أن يكون هناك فراغات فكان لابد من قطع الحجر بدقة متناهية وذلك ما سبب ضياع الوقت والجهد، وساهم استخدام ملاط الجير كمادة لاحمة بين وحدات الحجر في سرعة عمليات التشييد والبناء.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

وفي أعمال البناء اليوم استبدل وحدات الحجر بوحدات الطوب والبلك الإسمنتي والتي تتصف بخفة الوزن وسهولة التعامل، ومع ذلك ما زال الحجر يستخدم بكثرة في نواحي الديكور والتكسيات الخارجية والزخارف وكذلك الأرصفة. ويندر استخدام كتل الحجر الكبير كدعامة في المبني بعد أن استخدمت الإطارات الإنشائية الحديدية والخرسانية حيث الاقتصادية وسرعة الإنشاء والتشييد.

جيولوجياً، جميع الصخور يمكن أن تصنف إلى واحدة من ثلاثة مجموعات: بركانية (نارية)، رسوبية، متحولة، وذلك بالاعتماد على العمليات الطبيعية التي تكونت من خلالها مع أو على سطح الأرض.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

صناعة الحجر :

حجر البناء يحضر للاستخدام بالفرز والقلع عن المحاجر (استخراج الحجر من الأرض). ويمكن استخراج الحجر الذي يراد استخدامه بأشكال غير منتظمة بالتفجير أو بالكسر باستخدام المعاول والعتلة. ومعظم وحدات الحجر تقطع من المحاجر بواسطة مناسير خاصة تعمل على فصل الصخر إلى كتل كبيرة.

في عمليات الفرز، تقطع كتل المحاجر إلى وحدات أو بلاطات أصغر في الورشة باستعمال أنواع عديدة من المناسير طبقاً للرسومات التنفيذية الخاصة بالمنشأة.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

تُنهى وتتصقل الحجارة بعد قطعها بواسطة الشحذ واستخدام مادة صاقلة وملمعة أو أي معالجة ضرورية للحصول على الإناء المطلوب. المنشار الماسي دائمًا يستخدم في القطع النهائي للحجر. والحجر ذو الأشكال الأسطوانية يتم عمله باستخدام المخارط. تحت الفواصل بالحجر بآلة خاصة أو باليد وذلك بالاعتماد على الوضع النهائي كل حجر معلم برقم خاص لذلك فإن مكانها الصحيح في المبنى يمكن معرفته وتحديده عند وصولها إلى موقع التشييد.

معظم الكتل الصخرية والبلاطات الثقيلة جداً بحيث يستحيل نقلها وتشبيتها يدوياً، والروافع ومعدات الرفع الميكانيكية الأخرى تستخدم استخداماً واسعاً في المحاجر وعملية الفرز وموقع التشييد والإنشاء. وحدات الحجر يلزم أن يكون بها ثقوب مناسبة وأغوار تسمح برفعها دون أن يتأثر الملاط أو الروابط الأخرى عند تشبيتها.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

من المعروف أن الحجر الطبيعي يحتوي على رطوبة عند مرحلة قلعه من المحجر، يوصى عند جفاف الرطوبة واتزان نسبتها بالحجر باستعماله، واكتمال الجفاف، والاتزان قد يستغرق سنة واحدة كما أن الحجر لن يصل إلى اللون النهائي عند عدم اكتمال هذه المرحلة.

ومن أنواع الحجر الطبيعي المشهورة الاستخدام حتى اليوم التالي:

- ١ - الحجر الجيري.
- ٢ - الرخام.
- ٣ - الجرانيت (الصوان).
- ٤ - حجر الإردواز.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

الحجر الجيري:

هو حجر طبيعي ينتمي إلى مجموعة الصخور الرسوبيّة التي تتكون من ترسب أجزاء الصخور المفككة بفعل عوامل التعرية.

- لا يوجد به شوائب معدنية.
- يتصف بقدرة تحمل عالية.
- معدل امتصاصه للماء قليل بالاعتماد على درجة المسامية.
- مقاوم للحرق حتى ٩٠٠ درجة مئوية حيث يتتحول بعدها إلى جير حي.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

- الحجر الجيري النقي لونه أبيض، ولأجل وجوده في الطبيعة فإنه يتأثر بها ويتغير لونه مائلاً للأصفر والأزرق والرمادي، ويكتسب اللون البني إذا احتلته شوائب كبريتور الحديد الذي يقعه ويكون حامض الكبريتيك الضار به.
- يستخدم في الهوائيات الحاملة ويدخل في صناعة الإسمنت والمواد الحديدية.
- تعتمد المتانة والوزن النوعي للحجر الجيري على خاصية المسامية به.
- الوزن النوعي = $(2.24 - 2.70)$ جم/سم^٢.
- مقاومة الضغط تتراوح بين $(1900 - 200)$ كجم/سم^٢.
- المسامية $(20 - 30)\%$.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

الرخام :

هو حجر طبيعي ينتمي إلى مجموعة الصخور المتحولة ويكون من الكالست والدولوميت (الحجر الجيري) بفعل الحرارة والضغط.

ويمكن تصنيفه إلى أربع فئات:

- ١ - الكالست.
- ٢ - الدولوميت.
- ٣ - السريلتين.
- ٤ - الترافرتين.

والرخام يأتي بعدة ألوان وبه عروق مختلفة تدل في العادة على مصدره، ونجد أن الرخام يكثر الإقبال على استخدامه وذلك يعود لقابليته للصلقل والتهذيب.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

ومن المعلوم أن الرخام الجيد هو الذي لا يحتوي على أحافير متبقية حيث إن الكالست نفسه أبيض اللون لذلك فالرخام النقي هو الأبيض النصف شفاف. واختلاف لون الرخام ووجود التعرقات به هو بسبب الشوائب المصاحبة للحجر الجيري الأصلي والداخلة في مكوناته. والألوان تدرج من الأحمر، والوردي، والبنفسجي، والبني، والأخضر، والبيج، والكريمي، ومن الأبيض حتى الرمادي والأسود.

والرخام يتأثر بالأحماس لذلك يوصى بشحذ وصقل أسطحه عند استخدامه خارجيا. والرخام في العموم قاس وسميك ويمكن تعبئته الشقوق والعروق إن وجدت بمادة صمغية خاصة. وبعض أنواع الرخام لا يوصى باستخدامه خارجيا حيث إنه يتآكل بسبب أن أسطحه مكشوفة للعوامل المناخية.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

ويستخدم الرخام عادة لتكسيّة الجدران والأعمدة والأرضيات وقوّة مقاومته للضغط يقع بين (2963 to 3043 Kg/m³) (185 to 190 lb/ft³) (93 to 102 MPa) (12000 to 21000 Psi) عندما يكون وزنه (كما يتّصف بنسبة امتصاص تقع في المدى 0.001 to 0.06 %)

خواص واختبارات الحجارة والطوب

الجرانيت:

هو حجر طبيعي ينتمي إلى مجموعة الصخور البركانية (النارية) ويكون خلال بروادة سريعة أو بطيئة موات منصهرة في باطن الأرض تحت الضغط. تعمل البرودة البطيئة على تكوين بلورات كبيرة (مثل الجرانيت) بينما تعمل البرودة السريعة على تكوين بلورات صغيرة (مثل البازلت).

- هو صخر صلد مقاوم للتآكل وصعب التشغيل غير مقاوم للحرق خصوصاً مع الماء.
- كبر حجم بلوراته يجعل منظره حسناً، واللون الغالب فيه اللون الوردي والأبيض والأسود.
- يستخدم في أعمال الديكور وفي الأماكن المعرضة للتآكل (التعرية) كجوانب السلالم ودعامات الكباري بالإضافة إلى أن كسره يستخدم كركام في صناعة الخرسانة.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

- اختلاف عامل تمدد جزيئاته يجعل مقاومته للحرق ضعيفة، حيث تتبع به شقوق تتبع خطوط تركيب بلوراته عند تعرضه للحرق.
- الوزن النوعي = $(2.0 - 2.80)$ جم/سم^٣.
- مقاومة الضغط تتراوح بين $(1100 - 2200)$ كجم/سم^٢.
- معدل امتصاصه للماء قليل جداً والمسامية من (صفر - ٪١).

خواص واختبارات الحجارة والطوب

حجر الإردواز:

هو حجر طبيعي ينتمي إلى مجموعة الصخور المتحولة، مجهرى البلورات (لا ترى بلوراته إلا بالمجهر) وتكون أصلاً من الطفل، ويتركب حجر الإردواز من صفائح رقيقة من السهل انفلاقها على شكل ألواح.

- يستخدم عادةً في أعمال رصف المشايات وفي الأسقف.
- يأتي اللون الأحمر والأرجواني والأخضر والأزرق والأسود.

خواص واختبارات الحجارة والطوب



قلع الحجر من المقالع الطبيعية

خواص واختبارات الحجارة والطوب

وحدات طوب البناء

هي وحدات تصنع في قوالب لاستخدامها في تشييد المبني كجزء مكمل للإنشاء (في الواجهات أو ملء الفراغات بين العناصر الإنشائية أو كفواصل)

أنواع وحدات طوب البناء :

- أ - وحدات طوب البناء المصنوع من الطين (المحروق).
- ب - وحدات طوب البناء الإسمنتية.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

وحدات طوب البناء المصنوع من الطفل (المحروق)

كان الطين وما زال أحد مواد البناء البيئية الرئيسية المستعملة في معظم مناطق العالم. فقد استخدم على نطاق واسع في الحضارة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين كما ظهرت المباني الطينية في الحضارة الرومانية واستخدمته شعوب نهر السند والصين كما بني سكان أمريكا الشمالية الأصليين بيوتهم منه واستخدم أيضاً في المكسيك وأوروبا وعرفته حضارات مختلفة في أفريقيا.

الطوب المصنوع من الطفل يتم تشكيله بالقوالب في حالة اللدونة ثم يتم حرقه داخل أفران، والمواد الخام الداخلة في الصناعة وكذلك طريقة الصناعة لها تأثير على خواصه، لذا فإن فهم ومعرفة المواد الخام وطريقة الصناعة تعتبر أساسية في تحديد نوع واستخدام الطوب.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

المواد الخام:

للوفاء بمتطلبات الإنتاج فإن الطفل المستخدم في صناعة وحدات الطوب يجب أن يتصف بصفة اللدونة الكافية حتى يمكن تشكيله أو جعله في قوالب بعد خلطه بالماء بالإضافة إلى لزوم توفر قوة التماسك الكافية لحفظ الشكل المطلوب بعد تشكيله. وجزيئاته لابد أن تتصهر عندما تخضع لدرجة الحرارة العالية في الفرن. وأنواع الطفل المستخدم في صناعة وحدات الطوب تأخذ ثلاثة صور أساسية متشابهة في التركيب الكيميائي مختلفة في الصفات الفيزيائية:

- ١ - **الطفل السطحي:** هذا النوع يوجد بالقرب من سطح الأرض ويتصف بصفة الرسوبيّة.
- ٢ - **الطفل الصفعي:** هذا النوع تعرض لدرجة ضغط عالية حتى وصل إلى مرحلة القساوة وهو شكل من أشكال الإرداواز.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

٢ - الطفل المحروق: وهذا النوع يوجد على عمق كبير من الأرض أكثر من النوعين السابقين، ويتميز بجودة مقاومته للصهر والتي جعلت منه مقاوماً لدرجة الحرارة العالية ومفيداً في بعض الاستخدامات كطوب مقاوم للنار والحرق كما إنه يتصف عادة بقلة الشوائب ويتماشل الخواص الكيميائية والفيزيائية أكثر من النوعين السابقين.

جميع الثلاثة أنواع السابقة تتكون من السليكا (ثاني أكسيد السليكون) والألومنيا (أكسيد الألومنيوم) مع كميات متفاوتة من أكسيد معدنية وبعض الشوائب. الأكسيد المعدنية تعمل كمحصرات والتي تعزز الاندماج والانصهار بين الجزيئات في درجة حرارة أقل والتي قد لا يمكن أن تكون بدونها كما أنها بالإضافة لذلك مؤثرة في الألوان النهائية للوحدات.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

ويصنف الطوب المصنوع من الطفل إلى التالي :

- ١ - طوب مصمت.
- ٢ - طوب مفرغ.
- ٣ - التيركوتا المعمارية.

المراحل الرئيسية في صناعة وحدات البناء من الطين الطفلي هي :

- ١ - استخراج الطفل الخام من المنجم وتحضيره وتخزينه.
- ٢ - تشكيل الصالصال (جعله في قوالب).
- ٣ - التجفيف (داخل أفران التجفيف).
- ٤ - الصقل.
- ٥ - الحرق والتبريد.
- ٦ - سحب وحدات الطوب من داخل الأفران وتخزينها.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

خواص وحدات الطوب المصنوع من الطفل المحروق:

١ - قوة مقاومة الضغط:

- الطفل وطريقة الصناعة ودرجة الحرق تؤثر جميعها في هذه الخاصية.
- خاصية مقاومة قوة الضغط العالية مصاحبة لدرجة حرارة الحرق العالية.
- قوة مقاومة الضغط للطوب تقع بين (1500 to 20000 Psi) وذلك حسب خواص استخدامه.

٢ - خاصية الامتصاص:

- هذه الخاصية تعتمد على الطفل وطريقة الصناعة ودرجة حرارة الحرق.
- لدونة الطين ودرجة الحرارة العالية ينتج عنها وحدات ذات امتصاص أقل.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

• النفاذية للماء في الوحدات تعتمد على وجود أو عدم وجود الفتحات الصغيرة بها.

• أفضل مقدار لامتصاص في الطوب يقع بين ٥ إلى ٢٠ جرام من الماء.

٣ - خاصية المتانة:

• خاصية المتانة للوحدات تتأثر بمقاس الفتحات الصغيرة بها وكمية ودرجة اكتمال الحرق.

• درجة حرارة الحرق العالية ينتج عنها وحدات طوب أقسى.

• وجود الأملاح يؤثر في خاصية المتانة (لذا يلزم اختبار وحدات الطوب المعرضة للماء للتأكد من عدم وجود أملاح ضمن مكوناتها).

خواص واختبارات الحجارة والطوب

٤ - خاصية اللون الطبيعي:

- الطوب المحروق ينتج عنه ألوان عديدة.
- التركيب الكيميائي للطفل ودرجة حرارة الحرق وطريقة الحرق كلها عوامل تتحكم في اللون.
- الألوان الخفيفة يمكن إنتاجها بواسطة عدم اكتمال الحرق.
- الوحدات غير مكتملة الحرق تكون ناعمة ودرجة امتصاصها للماء عالية وقوه مقاومة الضغط بها أقل بخلاف مكتملة الحرق.

٥ - خاصية الملمس:

- الملمس الخاص بوحدات الطوب يمكن التحكم به عن طريق التشكيل بال قالب.


خواص واختبارات الحجارة والطوب

- نوع الملمس في العادة يندرج من الناعم إلى الوسط إلى الخشن.
- ٦ - اختلاف المقاس:
- الطين المستخدم في صناعة الطوب ينقص حجمه بمقدار ٤,٥٪ إلى ١٥٪ خلال التجفيف والحرق (ويمكن الحد من النقص بأخذ هذا المقدار كزيادة في حجم القالب).
- وال المشكلة الأساسية تظهر عند حصول تفاوت في الأبعاد في عدة وحدات من المفترض استخدامها مع بعضها البعض في البناء.
- اختلاف محتوى المواد الكيميائية في الطفل بين وحدة وأخرى قد يسبب النقص في الحجم (لذلك لابد من التأكد من أن الوحدات التي يراد استخدامها مع بعض تكون من نفس نوع الطفل

خواص واختبارات الحجارة والطوب

- للحصول على لون أعمق للطوب فإنه يحتاج إلى زيادة درجة حرارة الحرق وذلك يسبب زيادة نسبة النقص في الحجم (وكنتيجة فإن الحصول على ألوان مختلفة لنفس الطفل يؤدي إلى اختلاف في حجم الوحدات)
- محاولة ضبط النقص والاختلاف في المواد الخام ودرجة الحرارة في الفرن بدقة متاهية قد يكون مستحيلاً (لذلك لابد من تحديد الفروقات المسموح بها في المواصفة قبل إنتاج الوحدات)

خواص واختبارات الحجارة والطوب



مراحل صناعة وحدات البناء من الطين الطفلي (المحروق).

خواص واختبارات الحجارة والطوب

وحدات طوب البناء الإسمنتية

تصنع هذه الوحدات من الإسمنت البورتلاندي والركام والماء والإضافات في أغلب الأحوال. وبعد خلط المكونات يتم وضعها في القوالب باستخدام معدة الضغط والهز ثم بعد ذلك معالجتها تحت نسبة رطوبة ودرجة حرارة مناسبة وعند الحصول على مقاومة الضغط المطلوبة ومحتوى الرطوبة المطلوب والخصائص المهمة الأخرى فإن الوحدات تكون جاهزة للاستعمال.

معرفة خواص المواد الخام وطريقة الصناعة يسهل كثيراً في اختيار واستخدام الوحدات كما أنهما مؤثران رئيسيان في خاصية مقاومة الضغط والخصائص الأخرى.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

المواد الخام :

المواد الخام المستخدمة في صناعة وحدات طوب البناء الإسمنتية هي المواد الإسمنتية والماء والركام والإضافات المختلفة.

١ - المواد الإسمنتية

المادة الإسمنتية الأساسية المستخدمة في صناعة وحدات طوب البناء الإسمنتية هي الإسمنت البورتلاندي. غالباً الإسمنت المستخدم هو الإسمنت البورتلاندي العادي. كما أن الإسمنت سريع التصلد يستخدم عند الحاجة حيث إن الوحدات المصنعة باستخدامه تكتسب قوة تصلد سريعة أثناء مرحلة الشك المبكرة وبالتالي تبدأ عملية المعالجة لها مبكراً خلاف الوحدات المصنعة باستخدام الإسمنت البورتلاندي العادي. الرماد المتطاير والسيليكا كلاهما يستخدمان كجزء من مادة إسمنتية مع الإسمنت البورتلاندي. وتحديد النسبة الصحيحة لهاتين المادتين يعتمد على درجة حرارة المعالجة ونوع الركام المستخدم.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

٢ - الركام

الركام يشكل تقربياً ٩٠٪ من وزن وحدة البناء الإسمنتية ولذلك فالركام مؤثر مهم في الخواص النهائية المطلوبة وكذلك تكلفة الوحدات.

والخواص المطلوب توفرها بالركام تتضمن التالي:

- ١ - الصلابة والصلادة والقوة الضرورية لتحمل الصدم والبري وكذلك الأحمال.
- ٢ - المثانة يلزم توفرها بالركام لمقاومة التمدد والتقلص الناتج عن الرطوبة وتغير درجة الحرارة.
- ٣ - التدرج الحبيبي الجيد للركام الناعم والخشن حيث ينتج عنه اقتصاد ودرجة تشغيل جيدة للخليط ومظهر متجانس (أكبر مقياس للركام يجب أن لا يتجاوز ٢٪ أقل مقطع في هيكل وحدة الطوب).

خواص واختبارات الحجارة والطوب

٤ - النظافة وعدم وجود الجزيئات الغريبة التي قد تضعف قوة مقاومة الضغط أو تسبب عيوب في الأسطح.
والركام يمكن أن يصنف حسب وزنه إلى كثيف وخفيف الوزن.

٣ - المضافات:

العديد من المضافات تستخدم للخلطات الخرسانية لكن القليل منها وجد إنه جيد عند استخدامه في صناعة وحدات الطوب الإسمنتية. وتستخدم هذه المضافات في صناعة وحدات الطوب الإسمنتية لأغراض عديدة منها إدخال فقاعات هواء داخل الخليط أو لتسريع زمن الشك أو الحصول على أصباغ ألوان معينة... الخ. ولابد من التتحقق على إنفراد من أن المضافات مناسبة أو غير مناسبة بهدف التأكد من أنها تؤدي الغرض المطلوب قبل اعتماد إدخالها في صناعة الوحدات.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

تصنيف وحدة طوب البناء الإسمنتية :

- ١ - وحدات مصممة (طوب البناء).
- ٢ - بلك إسمنتي (مصممت، مفرغ).
- ٣ - وحدات خاصة (blk الديكور).

المراحل الرئيسية في صناعة وحدات طوب البناء الإسمنتية :

- ١ - استلام المواد الخام وتخزينها.
- ٢ - العجن والخلط.
- ٣ - جعل الخليط في قوالب.
- ٤ - المعالجة.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

- ٥ - رص الوحدات على شكل مكعبات وتخزينها بعد المعالجة.
- ٦ - توزيع المنتج النهائي (وحدات الطوب).

الخواص الفيزيائية لوحدات طوب البناء الإسمنتية:

- ١ - خاصية مقاومة الضغط:

خاصية مقاومة الضغط للوحدات الإسمنتية يصعب تحديدها من معلومات الخلط فقط لأن نسبة الماء للإسمنت بسيطة ولأن كل نوع من أنواع الركام يظهر بخصائص مختلفة أثناء الخلط.

- الخلط الذي به نسبة الماء للإسمنت أقل من المطلوب فإنه يندمج بدرجة أقل من الخلط الأكثـر نسبة ولذلك ينتج عنه مقاومة ضغط أقل.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

- المؤثرات الرئيسية في خاصية مقاومة الضغط هي:
 - ١ - النوع والتدرج الحبيبي للركام.
 - ٢ - نوع وكمية المواد الإسمنتية.
 - ٣ - درجة الاندماج في قوالب الصب.
 - ٤ - محتوى الرطوبة ودرجة الحرارة للوحدات وقت الاختبار.
- خاصية مقاومة الشد والثني ومعامل المرونة:
 - قوة الشد تتراوح بين ٧٪ إلى ١٠٪ من قوة مقاومة الضغط.
 - قوة الثني تتراوح بين ١٥٪ إلى ٢٠٪ من قوة مقاومة الضغط.
 - معامل المرونة يتراوح بين ٣٠٠ إلى ١٢٠٠ مرة لقوة مقاومة الضغط.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

٣ - خاصية امتصاص الماء :

- درجة امتصاص الركام لها أثر كبير على درجة امتصاص الوحدات.
- المسامية تؤثر في عدة خواص مثل النفاذية والتوصيل الحراري وامتصاص الأصوات لكن هذا الأثر لا يمكن التنبأ به عند مقارنة وحدات استخدم بها أنواع مختلفة من الركام.
- قد تكون خاصية امتصاص الماء بكمية أكثر في الوحدات مطلوبة عند طلب بعض الخواص مثل خفة الوزن وامتصاص الصوت بدرجة عالية والعزل الحراري.
- الطوب الذي يراد استخدامه في حوائط خارجية غير مطلية بالدهان يجب أن يتصف بنسبة امتصاص أقل.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

٤ - خاصية التغير في الحجم:

- التغير البسيط في أبعاد وحدات طوب البناء ناتج عن التغير في درجة الحرارة والتغير في محتوى الرطوبة والتفاعلات الكيميائية.
- معامل التمدد الحراري لوحدات البناء يعتمد على معامل الركام.
- المساهم الرئيسي في توسيع الشقوق في الحوائط المبنية بالوحدات الإسمنتية هو تغير حجم الوحدات عن النقص الأصلي أثناء التجفيف.
- النقص في حجم الوحدات يمكن أن يقلل باستخدام المعالجة المناسبة بالماء حتى يكون هناك توازن في محتوى الرطوبة الموجود بالوحدات ومحتوى الرطوبة الموجود بالهواء المحيط.
- النقص يمكن التحكم به وذلك بتحديد محتوى الرطوبة في الوحدات عند إنتاجها.

خواص واختبارات الحجارة والطوب


- ٥ - خاصية ملمس الأسطح:
- اختلاف الملمس هو إما لناحية جمالية أو للحصول على خصائص فيزيائية مطلوبة.
 - استخدام الركام ذي الوزن المتوسط والوزن الخفيف في الوحدات يمكن أن يعطي ملمساً للأسطح مختلفاً وذلك بالتحكم التالي:
 - التدرج الحبيبي للركام.
 - كمية الماء المستخدم في الخلط.
 - درجة الدملk وقت تعبئه القوالب.
 - سطح الوحدات يمكن أن يصلق ويتحذ حتى نحصل على الملمس المطلوب بالإضافة إلى إنه يمكن تشكيل القالب ليعطي عدة أنواع من الملمس.

خواص واختبارات الحجارة والطوب

- عمل ملمس معين للوحدات يمكن أن يساعد في امتصاص الأصوات.
 - إنهاء أسطح الوحدات بالدهان يساعد على إغلاق الفتحات المسامية وبذلك تقل عملية
- ٦ - خاصية اللون:
- الركام والإسمنت المعتمد استخدامه في الإنتاج التجاري يعطي ألواناً عديدة ومتدرجة (اللون المطلوب يعتمد على الركام والإسمنت المستخدم).



خواص واختبارات الحجارة والطوب



مراحل صناعة وحدات البناء الإسمنتية.

خواص واختبارات الإسمنت

الإسمنت مادة ناعمة مسحوقة تتكون من مركبات الجير والسيликا (ثاني أكسيد السيلكون) والألومنيا (أكسيد الألومينيوم) وال الحديد ويتم تصنيعه خلال عمليات ومراحل مراقبة بدقة. وعند خلط الإسمنت بالماء تتكون العجينة الإسمنتية ويبداً زمن الشك حتى تتصد إلى كتلة صلبة، ومرحلة الشك والصلادة تدعى العملية الهيدروليكية (تفاعلات كيميائية بين الإسمنت والماء).

خواص واختبارات الإسمنت

أنواع الإسمنت:

الإسمنت يصنع لتلبية متطلبات فيزيائية وكيميائية مختلفة لأغراض محددة، وفي الموصفات هناك خمسة أنواع رئيسية من الإسمنت:

١ - إسمنت بورتلاندي عادي TYPE 1

٢ - إسمنت متوسط المقاومة للكبريتات TYPE 2

٣ - إسمنت سريع التصلد TYPE 3

٤ - إسمنت منخفض الحرارة TYPE 4

٥ - إسمنت مقاوم للكبريتات TYPE 5

خواص واختبارات الإسمنت

١ - الإسمنت البورتلاندي العادي TYPE 1

- الإسمنت البورتلاندي العادي ملائم ومناسب لمعظم الاستخدامات عندما تكون الخواص الموجودة بالأنواع الأخرى من الإسمنت غير مطلوبة.
- يلزم عدم استخدام هذا النوع من الإسمنت في حالة الخرسانة المتصلة بتربة عالية الكبريتات أو تكون الخرسانة معرضة لدرجة حرارة عالية خلال التفاعل.

٢ - الإسمنت متوسط المقاومة للكبريتات TYPE 2

- هذا النوع من الإسمنت يوصي باستخدامه عند الحاجة إلى الاحتياط ضد مهاجمة الكبريتات المتوسطة، على سبيل المثال في منشآت الصرف الصحي حيث المياه الجوفية تحوي على كبريتات مركزة أكثر من الحالة العادية.

خواص واختبارات الإسمنت

- هذا النوع من الإسمنت يتولد عنه حرارة أقل عند التفاعل وبالتالي يعالج بعد الصب بنسبة أبطأ عن النوع رقم 1
 - درجة الحرارة المتوسطة المتولدة من التفاعل في هذا النوع من الإسمنت تقلل ارتفاع درجة الحرارة بالخرسانة وهذا مهم جداً عندما تصب الخرسانة في الأجزاء الحارة لمنشأة بها كتل ضخمة مثل الأعمدة الضخمة أو الحوائط الساندة الكبيرة.
- ٣ - الإسمنت سريع التصلد 3 TYPE
- هذا النوع يستخدم عندما تتحكون مقاومة الضغط القصوى للخرسانة مطلوبة في وقت مبكر جداً (عادة في أسبوع أو أقل).

خواص واختبارات الإسمنت

- وهذا النوع يستخدم للأغراض التالية:
 - عندما يطلب إزالة شدات الصب مبكراً.
 - عندما يراد أن تدخل الخرسانة في الخدمة بسرعة.
 - عندما تكون الأجواء باردة وذلك لتقليل الفترة المطلوبة للحماية ضد درجة الحرارة المنخفضة حتى يتم التحكم في المعالجة والإيذاع.
 - عندما تكون القوة العالية المبكرة للخرسانة مضمونة على نحو مرضي أو أكثر اقتصاداً من استخدام خلطات استخدام بها النوع رقم 1

خواص واختبارات الإسمنت

٤ - الإسمنت منخفض الحرارة TYPE 4

- يستخدم هذا النوع في حال أن تكون حكمية ونسبة الحرارة المتولدة أثناء التفاعل مطلوب تخفيفها إلى أقل ما يمكن.
- القوة المطلوبة للخرسانة تكتسب بنسبة بطيئة.
- هذا النوع من الإسمنت مطلوب استخدامه في الكتل الخرسانية الكبيرة مثل السدود الضخمة حيث ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن التفاعل أثناء التصلد تعد مؤشر خطير.

٥ - الإسمنت المقاوم للكبريتات TYPE 5

- هذا النوع الخاص مطلوب استخدامه فقط في المنشآت المكسوقة لفعل وأثر الكبريتات القاسية والخطيرة مثل أن تكون التربة أو الماء محتويان على حكمية كبيرة من القلوبيات.

خواص واختبارات الإسمنت

- بهذا النوع أيضاً نسبة اكتساب الخرسانة لـالقوة المطلوبة أبطأ من الإسمنت البورتلاندي العادي.

خواص واختبارات الإسمنت

مراحل صناعة الإسمنت:

- عمليات التصنيع تبدأ بخلط الحجر الجيري (أو الطين الغني بكاربونات الكالسيوم) مع مكونات أخرى مثل الطفل و طفل الصخور أو خبث الأفران بنسبة محددة.
- يحرق الخليط داخل فرن دوار بدرجة حرارة ٢٧٠٠ ف تقريرياً ونحصل بعدها على الكلنكر (حجر بمختلف المقاسات بمتوسط ٤٪ إنش للقطر).
- يبرد الكلنكر ثم يسحق مع كمية بسيطة من الجبس (يضاف الجبس لتقليل زمن الشك بالإسمنت).
- المنتج النهائي، الإسمنت يكون ناعماً جداً بحيث يمكن أن يمر كله خلال منخل بـ ٤٠,٠٠٠ من الفتحات في إنش مربع واحد .

خواص واختبارات الإسمنت

طرق واحتياطات تخزين الإسمنت :

- يخزن الإسمنت داخل مستودعات أو صوامع محكمة الإغلاق وبشكل يضمن عدم تسرب الرطوبة إليه.
- ترتيب الشحنات المختلفة وبطريقة يسهل فيها تمييزها عن بعضها البعض، على أن يتم إخراجها من المستودعات واستخدامها بنفس ترتيب إدخالها.
- يسجل تاريخ الإنتاج وتاريخ التوريد إلى الموقع لكل إرسالية ويفضل وضع ملصقات خاصة لكل إرسالية مبينا عليها تلك التواريخ.
- ترص أكياس الإسمنت على قاعدة خشبية مرتفعة عن مستوى أرضية المستودع بما لا يقل عن ١٠ سم.

خواص واختبارات الإسمنت

- تكون أكياس الإسمنت بعيدة عن جدران المستودع بما لا يقل عن ١٥ سم.
- يحظر استخدام الإسمنت السائب بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ الإنتاج كما يحظر استخدام الإسمنت المعبأ بأكياس بعد مرور ٣ أشهر من تاريخ الإنتاج، إلا إذا أثبت فحص المختبر بأن الإسمنت صالحًا للاستعمال ومطابقًا للمواصفات.
- يحظر إطلاقاً استخدام الإسمنت الذي تظهر عليه آثار الرطوبة (مثل التكتل) مهما كانت فترة التخزين.
- يجب حماية الإسمنت من الحرارة العالية وتغطيته ووقايتها من الشمس، كما يجب حمايتها من الصقيع والطقس البارد.

خواص واختبارات الجير والجبس

مادة الجير استخدمت في الحضارات القديمة في ربط وحدات البناء من الطوب والحجر حيث استخدم الرومان الجير بكثرة كمادة لاصقة في أعمال تشييد القنوات المائية والمباني الأخرى، فكانوا يضيفون الرماد البركاني إليه (شبّيه بمسحوق الصخر الساليفوني) وذلك لتحويل الجير غير الهيدروليكي إلى إسمنت هيدروليكي لاستخدامه كمادة لاصقة.

اليوم، استبدلت هذه المادة كمادة لاصقة بالإسمنت ولكنها ما زالت تستخدم لأغراض الإناء وكتفيفة معجون للبياض الداخلي، وغالباً ما يطلق على الجير مسمى النورة بدول الخليج العربي.

يستخدم الجير في كل من أعمال بياض الجبس وأعمال بياض الإسمنت البورتلاندي. ومصدر مادة الجير هو الحجر الجيري الغني بكميات كبيرة من كربونات الكالسيوم (الكالست) أو من الحجر الجيري الغني بكميات كبيرة من كربونات الماغنيسيوم (الدولوميت) و خواص الجير الفيزيائية والكيميائية

خواص واختبارات الجير والجبس

تعتمد بدرجة كبيرة على مكان ومصدر استخراج الحجر الجيري. ينتج عن تكليس الحجر الجيري الغني بكريونات الماغنسيوم (الدولوميت) بفعل الحرارة خلال مراحل الصناعة أكاسيد الماغنسيوم وهذه الأكاسيد تساعد في صنع معجون لدن له خاصية تشغيل أفضل من المعجون المُصنَع بفعل أكاسيد الكالسيوم الناتجة عن الحجر الجيري الغني بكريونات الكالسيوم (الكالست)، لكنه يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتفاعل ويتصعد بإضافة الماء أكثر من المعجون المصنوع من أكاسيد الكالسيوم.

خواص واختبارات الجير والجبس

أنواع جير البناء :

يصنف جير البناء إلى :

١ - الجير الحي.

٢ - الجير الهيدروليكي (المطفي).

٣ - الجير الحي:

- خلال عمليات التخلّس (التفتت بالحرارة)، فإن الجير الحي ينبع عنده ثاني أكسيد الكربون ويتحول من هيئة الكربونات إلى أكسيد الكالسيوم أو أكسيد الماغنيسيوم وذلك ليتحول الجير الحي.

- الجير الحي كان يستخدم كرابط رئيسي في أعمال بياض الجير لعشرات السنوات حتى تم استخدام أعمال بياض الجبس والتي يمكن التحكم في زمن الشك بها.

خواص واختبارات الجير والجبس

- قبل استخدام الجير الحي في أعمال البياض فإنه لابد من تتقیعه (في الماء) ويحمر لفترة زمنية تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين لإكمال هيدردة الأكسيد وصنع المعجون اللدن المستخدم في الملاط والبياض.
- التتقیع يعمل على بدء التفاعلات الكيميائية التي تحول بدورها الأكسيد إلى هیدروكسید ذو الحالة الأكثر اتزاناً واستقراراً.
- نوعية المواد الخام تؤثر في درجة وسرعة الهيدردة المحتملة خلال فترة التخمير هذه.
- الجير الحي (الكالست) أو الغني بالكالسيوم يتوقع أن يحتوي على أكبر هيدردة للأكسيد.

خواص واختبارات الجير والجبس

- الجير الحي ملائم للاستخدام في أعمال البياض بشرط أن يكون محتوى الكالسيوم به عالي وعملية التق�ع جيدة ومطابقة لمواصفات المصنع ولهذا السبب فإن بعض من الجير الحي يباع مسحوقاً على هيئته الطبيعية ولكن لتجاوز عملية التخمير، فإن غالبيته مهيدر جزئياً (مخمر) في الطاحونة.

خواص واختبارات الجير والجبس

٢ - الجير الهيدروليكي (المطفي):

- يصنع من حرق الطباشير أو الحجر الجيري المحتوي على الطفل.
- يتصرف بعض خواص الإسمنت البورتلاندي.
- يستخدم في صيانة وترميم المباني التاريخية حيث يتصرف بخاصية التشغيل والالتصاق الجيدة وكذلك المرونة وندرة التشققات ولا يظهر به بقع أو عيوب في اللون والمظهر بخلاف الإسمنت، كما يستخدم في أعمال البياض الداخلي وربط وحدات الطوب الزجاجي (حيث الربط المرن مع أقل نقص في الحجم أمر مطلوب).
- مقاوم للمياه المالحة أكثر من الإسمنت كما إنه يستعمل في الخرسانة العادية للأساسات.

خواص واختبارات الجير والجبس

- تسمى المادة المنتجة بواسطة هيدرولة الجير الحبي جزئيا في الطاحونة بالجير الهيدروليكي.
- إضافة الماء للجير المهيذر ينتج عنه معجون الجير بشكله اللدن والذي يتحد بدوره مع الجبس والماء لعمل طبقة البياض النهاية.
- الأكسيد يمكن أن تظهر في البياض إذا لم يتم هيدرتها كلياً أثناء التخمير أو أثناء صناعة الجير الهيدروليكي.
- حالات الرطوبة العالية تعمل على استمرار عملية هيدرولة الأكسيد السابقة وتسبب تمددها وبالتالي فإن الشقوق الموجودة في البياض تصبح هذا التمدد وتحتويه، لذلك فإن جير الدولوميت دائمًا يتم تسخينه في الطاحونة للتأكد من أن الجير الهيدروليكي

خواص واختبارات الجير والجبس

المُصنَع يحتوي أقل كمية من الأكسيد غير المهيdraة.

- الجير الهيدروليكي الملائم لطبقة إنهاء للبياض يجب أن لا يكون به أكثر من ٨٪ من الأكسيد غير المهيdraة.
- الجير الهيدروليكي المتداول استخدامه اليوم يتضمن جير البناء الهيدروليكي الخاص بالசق البلاط وربط وحدات طوب البناء (جير N TYPE) وكذلك جير أعمال البياض الهيدروليكي المستخدم في أعمال البياض (جير S TYPE).

خواص واختبارات الجير والجبس

- أ. **الجير الهيدروليكي (العادي) "N" TYPE**
- كمية الأكسيد غير المهيدهرة في هذا النوع غير محددة.
 - إذا استخدم الحجر الجيري (الكالست) في صناعة الجير الهيدروليكي فإن المنتج النهائي (يعرف بالكالست أو جير هيدروليكي نهائي غني بالكثير من الكالسيوم) يتكون من الأقل من أكسيد الكالسيوم والذي يتهيدر بسرعة خلال الصناعة، وبعض الأكسيد تبقى غير مهيدهرة لكن يتوقع أن تتهيدر فعلياً خلال فترة تخمير ما قبل الاستخدام المطلوبة لنوع N والتي هي من 12 إلى 16 ساعة.
 - هذا النوع يمكن استخدامه في أعمال البياض إذا عين على إنه الكالست أو أن يكون الجير غني بكمية عالية من الكالسيوم وعملية التخمير مطابقة لمواصفات المصنع.

خواص واختبارات الجير والجبس


ب. **الجير الهيدروليكي (الخاص) TYPE "S"**

- لا يحتاج إلى التخمير المبدئي ويمكن خلطه مع أجزاء مقومه أخرى قبل إضافة الماء إليه.
- هذا النوع من الجير سهل في الاستخدام، وبه الأكسيد غير مهيمنة محدودة خلال الصناعة، لذا فإنه يتطلب استخدامه دائمًا كما يوصى باستدامه على وجه التخصيص في خلطات البياض.
- الجير الهيدروليكي (TYPE S) يجب أن لا يحتوي أكثر من ٨٪ من الأكسيد غير المهيمنة مع إغفال أو إهمال المواد الخام المستخدمة.

خواص واختبارات الجير والجبس

صناعة الجير :

- الجير يتكون بتكلس كربونات الكالسيوم الطبيعية (مثال الحجر الجيري القاسي المحتوي على الفحم).
- ثم يتم قلع المعدن من المحاجر وتكسيره ثم نخله في مدى المقاس المطلوب.
- ثم يحرق الحجر الجيري بدرجة حرارة ٩٥٠ درجة مئوية بفرن أفقي دوار، أو فرن على شكل برج رأسي حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون واستخلاص الجير الحي.



خواص و اختبارات الجير والجبس

- عملية إطفاء الجير الحي، وذلك بإضافة الماء إلى الجير الحي حيث يصبح عملية التفاعل إطلاق حرارة عالية وزيادة في الحجم وينتج عنه المنتج النهائي -الجير المطفي اليدروليكي (هيدروكسيد الكالسيوم)



- يستخدم المنتج النهائي (الجير المطفي الهيدروليكي) بإضافته إلى الملاط حيث يزيد من عملية التشغيل وخاصية الاحتفاظ بالماء خاصة عند استخدام الملاط مع وحدات طوب درجة امتصاصها عالي، كما يزيد من خاصية الالتصاق للملاط و يجعله ينتشر بسهولة.

خواص واختبارات الجير والجبس

- معجون الجير ينتج عن طريق تقطيع وتحمير الجير الحي في كمية كبيرة من الماء لفترة عدة أسابيع حتى يصبح ملمسه كريمي أو قشدي.
- الجير المطفي الهيدروليكي يمتص الرطوبة وثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط لذلك لابد من تخزينه بمكان بارد.

خواص واختبارات الجير والجبس

الجبس

هو حجر عادي مثل المعدن معروف كيميائياً بكبريتات البوتاسيوم المائية، ويوجد في كثير من أنحاء العالم ويتحد عادة بشوائب مثل الطفل والحجر الجيري وأكسيد الحديد. والجبس في هيئته النقية يكون أبيض لكن بسبب اتحاده مع الشوائب فيمكن أن يكون رمادياً أو بنيناً أو قرنفانياً (زهرياً). والجبس المتخلّس النقى نسبياً يعرف ببياض باريس (مصيص باريس) حيث أتت هذه التسمية بعد أن شكلت طبقة هائلة وكبيرة منه تحت مدينة باريس. كما عرف الجبس في الحضارات القديمة وكان يستخدم منذ آلاف السنين، واليوم يستعمل في أعمال البياض والزينة وكذلك كمادة لاحمة في البناء وتصنع منه ألواح الجبس التي تستخدم في البياض حيث تتميز بسهولة التركيب والعزل للحرق والحرارة العالية مع إمكانية طلائها ودهنها.

خواص واختبارات الجير والجبس

أنواع الجبس :

١ - مصيص باريس :

وينتج هذا النوع من تكليس الجبس الصافي النقي بدرجة تزيد عن ٩٠٪ بحيث يذوب في الماء.
وزمن الشك من ٥ إلى ١٥ دقيقة كما أن هذا النوع من الجبس لا يصلح للأعمال الهندسية.

٢ - جبس البياض :

يستخدم في الأعمال الهندسية وتحدد خواصه حسب نوعه ومكوناته:

أ. جبس عادي : نسبة كبريتات البوتاسيوم فيه ٦٠٪ من وزنه.

وأقصى إجهاد ضغط بين ٣٠ إلى ٥٠ كجم / سم^٢

ب. جبس مصيص : نسبة كبريتات البوتاسيوم فيه ٨٠٪ من وزنه.

وأقصى إجهاد ضغط بين ٥٠ إلى ١٠٠ كجم / سم^٢

خواص واختبارات الجير والجبس

٣ - جبس التشكيل :

وهو جبس يعطي مادة تقاوم درجات الرطوبة المختلفة ولله مقاومة للضغط تتراوح بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ كجم/سم^٢ ونسبة كبريتات الكالسيوم فيه ٩٠٪ من وزنه.

٤ - جبس الأرضيات :

وهذا النوع يعطي مادة قليلة الذوبان في الماء ويتراوح زمن تصلده بين ٦ إلى ٢٠ ساعة ومقاومته بين ١٦٠ إلى ٢٥٠ كجم / سم^٢.

٥ - جبس مرمرى:

وهذا النوع يعطى مادة صلبة جداً قابلة للصلق ولا تتأثر بالأحماض ويصلد في مدة تتراوح بين ٦ إلى ٢٠ ساعة.

خواص واختبارات الجير والجبس

خواص الجبس :

- الجبس له خاصيتان فريدين جعلتا منه مادة ملائمة من مواد أعمال البياض:
 - ١ - يتخلّى عن بعض اتحاد الماء الكيميائي ويصبح بودرة ناعمة عندما يحرق بشدة (يتكتّل).
 - ٢ - عند إضافة الماء، يعود كيميائياً إلى الحالة الحجرية الأصلية وذلك بتشكل البلورات المتشابكة.

الخلط من بودرة الجبس المتكتّل والماء تبقى في حالة اللدونة لفترة قصيرة بحيث يمكن تشكيلها بسهولة ووضعها في قوالب.

بعد تصلد بودرة الجبس بواسطة التبلّر فإنها تشكّل حاجزاً فعالاً للحرائق والذي به يمكن حماية دعامات الإنشاءات الخشبية عن الاحتراق وكذلك

خواص واختبارات الجير والجبس

حماية الإطارات الإنسانية الحديدية من فقد قوة تحملها بسبب درجات الحرارة العالية.

- في أواخر القرن التاسع عشر استخدمت بعض المواد القادرة على التحكم في زمن شک الجبس حيث أضيفت إلى الجبس المعالج وهذا مما شجع وساعد على انتشار استخدام جبس البياض في أعمال الديكور بالإضافة إلى استخدامه كمادة مقاومة للحرق.
- الجبس يعيق ويحد من انتقال الحرارة الشديدة بطريقتين:
 - ١ - بالتخلّي عن الماء وإطلاقه.
 - ٢ - بالإضافة إلى أنه يصبح عازلاً جيداً عندما يتخلّي عن الماء.

خواص واختبارات الجير والجبس

صناعة الجبس :


- يقلع صخر الجبس من المقالع أو المحاجر.
- يكسر إلى مقاس ٢ إنش (القطر).
- يمر بالمطرقة الطاحنة لجعل مقاسه أقل ($\frac{1}{2}$ إنش كحد أعلى).
- ويكون ملائماً بهذه الصورة للمعالجة في المكلاس الدوار وهو عبارة عن إسطوانة من الحديد مائلة ومبطنة بطبوب حراري وأبعادها ١٥٠ قدم طولاً ومن ١٢ إلى ١٥ قدم في القطر، وعندما يدور المكلاس فإن الحجر بالداخل ينجذب إلى النهاية السفلية منه بينما يبدأ التسخين لإنتاج درجة حرارة 450°F تقريباً وهذه الحرارة الشديدة تقوم بطرد $\frac{2}{3}$ الماء المتهد حيث يتم تحويل الجبس إلى جبس منزوع الماء مع قابليته للاتحاد مع الماء.

خواص واختبارات الجير والجبس

- لكن لأجل الحصول على بودرة ناعمة مسحوقه أكثر فإنه من الضروري معالجتها في المكّلس الغلاية (تصهر به المادة) وهو عبارة عن اسطوانة عمودية بقطر يتراوح من ١٠ إلى ١٢ قدماً مع وجود قلابات داخلية تدور حول عمود الإداره، وعند دوران الاسطوانة فإن التسخين يكون قريباً من القاع لطرد الماء المتهد الموجود بالجبس المسحوق.
- لأجل أعمال البياض، فإن الجبس المُكّلس (المفتت بالحرارة) بعد خروجه من الغلاية يعالج مرة أخرى في طاحونة أنبوبية الشكل وهذه الطاحونة أيضاً أسطوانية الشكل دواره تحتوي بداخلها آلاف الكرات الحديدية والتي تعمل على سحق الجبس والحصول على مسحوق ناعم جداً يساهم بدوره في وجود الليونة الجيدة وسهولة عملية التشغيل. وفي هذه النقطة من مراحل الصناعة يشك المسحوق بسرعة عالية وبالتالي يكون غير


خواص واختبارات الجير والجبس

ملائم لأعمال البياض لذلك تضاف كمية من المضافات المبطئة (حيث يحدد مُصنعها مكان وطريقة استخدامها) وبالتالي تتحدد فترة الشك بها والتي عادة تكون أربع ساعات كحد أعلى



خواص و اختبارات

مراحل صناعة الجبس.



الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

شكراً لكم على الاستماع



الأكاديمية العربية الدولية – منصة أعد