

اسم المحاضرة : مقدمة عن الخرسانة لاحقة الشد و مسابقة الصب

اسم المحاضر: م. راماز هره

الأكاديمية العربية الدولية - منصة أعد

مخطط المادة العلمية

- مقدمة عن الخرسانة .
- مكونات الخرسانة .
- خصائص الخرسانة .
- أنواع الخرسانة .
- الخرسانة العاديّة .
- الخرسانة المسلحة .
- الخرسانة مسبقة و لاحقة الشد .
- الخرسانة مسبقة الصب.

المقدمة

الخرسانة :

هي عبارة عن خليط خامل كيميائياً يتكون من الإسمنت والرمل والحجر والمياه تأتسم مع بعضها البعض بنسب معينة لتشكل كتلة جامدة.

عرفت الخرسانة في أوائل القرن التاسع عشر حيث قام العالم الإنجليزي جوزيف إسبدين في عام ١٨٢٤ بحرق وطحن خليط من الحجر الجيري مع الطين وشكل خليطاً سمّاه الإسمنت البورتلاندي ويجب أن تكون كافة الجزيئات فيه نظيفة وخالية من أي مواد لينة؛ للحرص على عدم حدوث أي تفاعل كيميائي قد يؤثر على الخرسانة وهي تعتبر من مقومات البناء وأساس بنائه



مكونات الخرسانة

الإسمنت

هو عبارة عن مسحوق بودرة ناعم داكن اللون، يتكون من مكونات خام (السيليكا، وكربونات الكالسيوم، والألومنيا)، يعمل الإسمنت على امتصاص الماء بسرعة عالية ويعمل على تجمع وترابط مكونات الخرسانة معاً، ويزيد تماسكها بإضافة الحديد المسلح، وتوجد منه عدة أنواع كالإسمنت البورتلاندي الطبيعي، ونوع آخر سريع التصلب، ونوع منخفض الحرارة.

كما توجد أنواع من الإسمنت تقاوم الكبريتات والأملاح، وأنواع أخرى عديدة، ومهمًا تعددت أنواع الإسمنت يجب أن يخضع لعدٍ من الفحوصات للتأكد من جودته ومتانته فيتم تحليله كيميائياً، حيث يتم فحص الإسمنت ومقاومته للضغط، والشد، والانثناء، ويتم اختبار قوام العجينة بعد خلط مكوناتها معاً.



مكونات الخرسانة

الرّكام



وهي عبارة عن صخور مكسرة منها ما يكون على شكل حبيباتٍ ومنها ما هو أكبر، ويعمل الرّكام على تعزيز قوة الخلطة الخرسانية و يجعلها مقاومةً لعوامل الجو المختلفة التي ينتج عنها التمدد والانكماش، فتصبح قويةً لمقاومة الرطوبة والجفاف، وكغيره من مكونات الخلطة الخرسانية يجب أن يخضع لعدة فحوصات للتأكد بأن يكون الرّكام خالياً من الشوائب والطين، وغير قابل للتحلل مع تغيير عوامل الجو المختلفة، ويقاوم عوامل الحت والتعرية والتأكل.

كما يجب أن تكون مكونات الرّكام غير كبيرة وأن تأخذ الشكل الكروي، وأن يتم فحص نسبة امتصاصها للماء، حيث لا تزيد عن ٥٪، وأن يتم غسل الرّكام قبل إضافته لمكونات الخلطة الخرسانية الأخرى لضمان خلوه من الأملام، والشوائب، والمكونات العضوية.

مكونات الخرسانة

الماء

يُشكّل الماء الحياة بالنسبة للخلطة الخرسانية وهو ضروري جداً لخلط المكونات معاً، وللحصول على عجينة إسمنتية مناسبة للعمل، وهو أساس التفاعل الكيميائي الذي يحصل بين مكوناتها، فتتمتصه حبيبات الإسمنت والحصمة، ويمد الخرسانة بالليونة و يجعلها قابلة للتشكيل والصب.

يُضاف الماء بنسـب معـيـنة، وبـعـد صـبـ الخـرـسانـة وـتـشـكـيلـها يـعـطـيـ المـاءـ الخـرـسانـةـ حـجـماـ مـضـاعـفاـ بـنـسـبـةـ ١٥ـ%ـ،ـ وـيـفـقـدـ الجـزـءـ المـتـبـقـيـ بـتبـخـرـهـ،ـ وـمـنـ الـأـمـورـ الـمـهـمـةـ سـقـيـ الخـرـسانـةـ بـالـمـاءـ بـعـدـ صـبـهـاـ وـجـفـافـهـاـ تـامـاـ لـيـزـيدـ مـنـ قـوـتهاـ



أنواع الأسمنت



يُقسم الإسمنت بناءً على آلية التصلب والضبط إلى فئتين رئيسيتين:
هـما الإسمنت الهيدروليكي ((**Hydraulic Cement**))
و والإسمنت غير الهيدروليكي ((**Non-hydraulic Cement**))
كـما يتم تـصنيف أنـواعه بالـاعتماد عـلى التـكوين وـالخـصائـص، وأـبرـز أنـواع الإـسـمـنـت هـي:
الإـسـمـنـت الـبـورـتـلـانـدـيـ العـادـي ((Ordinary Portland Cement**))**

الإـسـمـنـت الـبـورـتـلـانـدـيـ العـادـي ((**OPC**)) هو النوع الأـكـثـر استـخدـاماً في أـعـمـالـ الـبـنـاءـ المـعـتـادـةـ، وـيـتـكـونـ منـ **Argillaceous** أو سـيـلـيـكـاتـ الـأـلوـمـيـنـاـ (ـالـطـيـنـ وـالـصـخـرـ الـزـيـتـيـ) وـكـربـونـاتـ الـكـالـسيـوـمـ أوـ الـجـيرـيـةـ (ـالـحـجـرـ الـجـيـرـيـ وـالـطـبـاشـيرـ وـالـمـارـلـ).

أنواع الأسمنت

الأسمنت المعدل ((Modified Cement))

يتميز هذا النوع من الأسمنت بأن له حرارة ترطيب أقل من الأسمنت العادي ومعدل أعلى لتطور الحرارة من "الأسمنت منخفض الحرارة" مع معدل تصلب مقارب للإسمنت العادي، وعادةً ما يتم استخدامه في الهياكل التي يكون فيها توليد الحرارة المنخفضة بشكل معتدل أو في الهياكل التي يحتمل فيها حدوث هجوم كبريتات معتدل، والدولة الأكثر استخداماً للإسمنت المعدل هي الولايات المتحدة.

الأسمنت البورتلاندي السريع التصلب ((Rapid Hardening Portland Cement))

يتميز هذا النوع بأنه يقوم بالتصلب بشكل أسرع من الأسمنت البورتلاندي العادي أي أن قوة تصلبه في 3 أيام تساوي قوة الأسمنت العادي في 7 أيام على الرغم من أن النوعين يحتاجان إلى نفس وقت التحضير والضبط، وله معدل تطور الحرارة أعلى من الأسمنت البورتلاندي العادي بسبب احتوائه على C3S و C3A بشكل أكبر بالإضافة إلى ارتفاع درجة نقاوتها، ويتم استخدامه بشكل رئيسي في الإنشاءات التي تحتاج لتصلب سريع مثل إزالة القوالب لإعادة استخدامها أو إتمام البناء بأسرع وقت ممكن مثل بناء الأرصفة أو الأماكن كثيرة الاستعمال التي لا يمكن إغلاقها لفترة طويلة، كما يفضل استخدامه عند البناء في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة لمنع التلف بفعل الصقيع.

أنواع الأسمنت

إسمنت منخفض الحرارة ((Low Heat Cement))

يتميز هذا النوع من الإسمنت بأنه "مكاني" (spatial) ويقوم بإنتاج حرارة منخفضة للترطيب أثناء إعداده، وتم إنتاج هذا النوع من الإسمنت عبر تعديل نسب بعض المركبات الكيميائي في الإسمنت البورتلاندي العادي لتقليل حرارة الماء، وتركيبه الكيميائي الأساسي يحتوي على نسبة منخفضة (٥٪) من ألومنيات الكالسيوم الثلاثية (C3A) ونسبة أعلى (٤٦٪) من مادة السيليكات المتحللة (C2S)، ويستخدم في بناء قواعد السد الكبيرة وألواح الطوافة الكبيرة وقواعد توربينات الرياح وفي بناء المصانع الكيماوية.

إسمنت بورتلاند بوزولانا ((Portland Pozzolana Cement))

البوزولان (PPC) نوع من أنواع الإسمنت الذي يتكون من مواد طبيعية أو اصطناعية تحتوي على السيليكا في أشكال تفاعلية، حيث يتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج عن الأسمنت المرطب لتشكيل مواد تدعيم إضافية عندما ينقسم بشكل جيد، ويكون بشكل أساسى من OPC الكلنكر والجبس والمواد البوزولانية وهي الرماد المتطاير والرماد البركانى والطين المكلس أو أبخرة السيليكا، ويتم استخدام هذا النوع من الإسمنت في بناء الهياكل الهيدروليكيه والهياكل البحرية والأبنية القريبة من شاطئ البحر وبناء السدود وفي تصنيع أنابيب الصرف الصحي سابقة الصب.

أنواع الأسمنت

إسمنت سريع الإعداد ((Quick Setting Cement))

من أهم خصائص النوع أنه سريع الإعداد حيث يستغرق الإعداد الأولى له ٥ دقائق و ٣٠ دقيقة للإعداد النهائي، ويكون من كلنكر وكبريتات الألومنيوم بنسبة تتراوح من ١% إلى ٣% بوزن الكلنكر، ويحتوي على كبريتات الألومنيوم التي تزيد من معدل ترطيب السيليكات، ويتم استخدامه بشكل رئيسي في البناء تحت الماء وفي الظروف الجوية الممطرة والباردة بالإضافة إلى استخدامه لأغراض التثبيت أو التعدين الصخري وحفر الأنفاق.

الإسمنت المقاوم للكبريتات ((Sulphate Resisting Cement))

يستخدم هذا النوع من الإسمنت لمقاومة هجمات الكبريتات في الخرسانة التي تحدث بسبب انخفاض النسبة المئوية للألومنيات الكالسيوم الثلاثية ((Tricalcium aluminate)) عبر تقليل إنتاج كبريتات الكالسيوم، ويستخدم في الأعمال الإنسانية الملامسة للتربة التي تحتوي على نسبة أكثر من ٢٠٪ جم/لتر من أملاح الكبريتات أو المياه الجوفية التي تحتوي على نسبة ٣٠٪ جم/لتر من هذه الأملاح، والأسطح الخرسانية المعرضة للتبدل والتجفيف بالتبادل مثل أرصفة الجسر أو تلك التي تبني بالقرب من ساحل البحر.

أنواع الأسمنت

إسمنت فرن الانفجار ((Blast Furnace Cement))

يتم صناعة هذا النوع عبر دمج بقايا الأسمنت البورتلاندي وبقايا أفران الصهر التي تكون بنسبة ٦٥ في المائة كحد أقصى، وهو نوع شديد المقاومة للكبريتات وكثيراً ما يتم استخدامه في البناء داخل مياه البحر.

إسمنت عالي الألومينا ((High Alumina Cement))

يتم الحصول على الإسمنت عالي الألومينا من مخلوط تكليس البوكسيت أحد خامات الألمنيوم مع الجير العادي والكلنكر أثناء تصنيع الإسمنت البورتلاندي العادي، بنسبة لا تقل عن ٣٢% من الألومينا، ويتم استخدامه في الأماكن التي تتعرض فيها الهياكل الخرسانية لدرجات حرارة عالية مثل ورش العمل والحراريات والمسابك والأماكن التي تتعرض فيها الخرسانة للتجمد والظروف الحمضية.

أنواع الأسمنت

الأسمنت الأبيض ((White Cement))

يصنع الأسمنت الأبيض من مواد خام تحتوي على كمية قليلة جدًا من الحديد أكسيد (أقل من ٣٪ من كتلة الكلنكر) وأكسيد المغنيسيوم وهما العنصران المسببان للون الرمادي في الأسمنت العادي وبوجود درجة حرارة حرق مرتفعة جداً كبديل لعنصر الحديد الذي يعمل كعامل مساعد في عملية تكوين الكلنكر، ويستخدم بشكل عام مع الحجر الجيري أو كبديل له، وهو باهظ الثمن وذو تكلفة طحن عالية.

الأسمنت الملون ((Colored Cement))

يتم تحضيره باستخدام أنواع خاصة من الأصباغ تتم إضافتها إلى الأسمنت العادي، وللحصول على لون فاتح تتم إضافة الأصباغ إلى الأسمنت الأبيض بنسبة ٢ - ١٠٪ من وزن الأسمنت أما للحصول على لون غامق تتم إضافة هذه الأصباغ إلى الأسمنت البورتلاند العادي، ويجب ألا تقل قوة الضغط لمدة ٢٨ يوماً عن ٩٠٪ من قوة مزيج التحكم الحالي من الصبغات وأن لا تزيد نسبة المياه عن ١١٠٪ من مزيج التحكم وأن تكون الأصباغ غير قابلة للذوبان وخاملة كيميائياً وألا يحتوي على الجبس الذي يسبب الضرر للخرسانة.

خصائص الخرسانة

تمتلك الخرسانة كجميع المواد الكثير من الخصائص التي تؤثر عليها تبعاً لنوع الإسمنت والركام ونسب المزج مابين مكونات الخرسانة من ركامٍ وماءٍ وإسمنت، ومن خصائصها:

- ✓ **درجة خلط الخرسانة:** يرمز لها بالرمز (M)، ويشير الرمز M15 إلى خليط الخرسانة، والرمز M25 لقوة ضغط الخرسانة بعد مرور ٢٨ يوماً، وأكثر درجات خلط الخرسانة شيوعاً M20 و M25.
- ✓ **قوّة ضغط الخرسانة:** هي قدرة تحمل الخرسانة للحمل الواقع عليها، وتعتبر من محددات جودة الخلطة الخرسانية.
- ✓ **قوّة شد الخرسانة:** يتم احتسابها بالتأثير بقوّة شد على مكعبات عينات فحص الخلطة الخرسانية.
- ✓ **قوّة الزحف:** تُعبر عن التشوه الحاصل نتيجة تعرض الخرسانة للأحمال، حيث يوصف التشوه بأنه بلاستيكي ويعتمد على مدة تطبيق الحمل

خصائص الخرسانة



- ✓ انكماش الخرسانة: يعبر عن نقصان حجم الخرسانة وانكماسها عند تعرضها للتجفيف.
- ✓ النسب المعيارية: يتم احتسابها بقسمة معامل مرنة الفولاذ على معامل مرنة الخرسانة.
- ✓ متانة الخرسانة وقوّة تحملها: هي قدرتها على مواجهة تحليل الخرسانة وتعرضها للتلف.
- ✓ النفاذية: تتأثر نفاذية الخرسانة بكمية الإسمنت المستخدمة في خلطها، فكلما كانت النسبة بين الإسمنت والماء ملائمة وتم تعريضها للدمك التام كانت النفاذية أقل وحققت المعايير المطلوبة.

أنواع الخرسانة

فيما يلي أهم أنواع الخرسانة :

- ✓ الخرسانة العاديّة.
- ✓ الخرسانة المسلحّة.
- ✓ الخرسانة مسبقة الإجهاد.
- ✓ الخرسانة مسبقة الصب.
- ✓ الخرسانة ذاتيّة الدمك.
- ✓ الخرسانة عاليّة المقاومة.
- ✓ الخرسانة الليفيّة.
- ✓ الخرسانة سريعة التصلب.
- ✓ الخرسانة الزجاجيّة.

الخرسانة العاديّة

هي خرسانة دون أي تسلیح و تستخدم في أعمال الفرشات الخرسانية تحت الأساسات و الأرصفة و عمل الكتل الخرسانية غير المعرضة لـ إجهادات الشد و عمل الأرضيات و السدود . و مقاومتها تتراوح من ١٥٠ إلى ٢٥٠ كج/سم^٢.

حسب الغرض المستخدمة من أجله . و يمكن تحسين بعض الخواص لكي تتناسب غرض الاستخدام مثلاً أن تكون مقاومة للكبريتات أو مقاومة لعوامل التعرية .




الخرسانة المسلحة



وهي خرسانة عادية ويشترك معها حديد التسليح لمقاومة إجهادات الشد و هذا النوع من الخرسانة هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في العالم و ذلك لسهولة تفريذه و رخصه تصنيعه. ويمكن أن يصب في الموقع مباشرةً أو يصب في المصنع لعمل وحدات خرسانية جاهزة .

و ينبغي تحقيق الاتزان و التوافق بين الإجهادات و الانفعالات في كل من الخرسانة و الحديد . و معظم كودات التصميم تهمل تماماً مقاومة الخرسانة للشد و وبالتالي فإن الحديد يتحمل كل قوى الشد المؤثرة أما الخرسانة فتتحمل قوى الضغط.

الخرسانة مسبقة الإجهاد



هي نوع من أنواع الخرسانة العادي يتم إكسابها إجهادات ضغط قبل تحميلها و هذه الأحمال كفيلة بملاءة إجهادات الشد الناتجة من تأثير الأحمال و بالتالي لا تحتاج إلى حديد تسليح حيث تكون المحصلة على طول القطاع الخرساني بعد التحميل هي غالباً إجهادات ضغط و بالتالي تكون الخرسانة كفيلة بتحملها . و بناءً عليه يجب أن تكون الخرسانة ذات مقاومة عالية للضغط تتراوح بين ٣٥٠ إلى ٦٠٠ كج/ سم^٢ حتى يمكنها تحمل إجهادات ضغط التصنيع و إجهادات ضغط التشغيل .

و أسياخ الصلب المستخدمة في الخرسانة مسبقة الإجهاد تسمى كابلات و هي عبارة عن أسلاك أو أحبال مجذولة من مجموعة أسلاك أو قضبان من الصلب .

و تمتاز الخرسانة مسبقة الإجهاد بقلة الشروخ السطحية مع مقاومة عالية للأحمال و هي مناسبة للاستخدام في الجسور و المستودعات المائية و الوحدات الجاهزة مثل فانكتات السكك الحديدية و أعمدة التلغراف.

الخرسانة مسبقة الإجهاد

و هناك يوجد طريقتان لإكساب الخرسانة لـإجهادات الضغط :

طريقة الخرسانة سابقة الشد:

و تعمل بشد الحديد قبل صب الخرسانة بواسطة ماكينة الشد ثم يترك الحديد بعد أن تأخذ الخرسانة قوتها و الحديد في هذه الحالة يكون في وضع الضغط دائماً بالنسبة لنفسه و لكن الخرسانة تكون في وضع الشد و يسمى حديد التسليح لعمل الخرسانة مسبقة الإجهاد بالكابل و عادة تستعمل الخرسانة في تشييد البلاطات و الكمرات البسيطة.

طريقة الخرسانة لاحقة الشد:

و تعمل بشد الحديد بعد صب الخرسانة و يتم ذلك بوضع حديد التسليح مغلف بمواسير معدنية مرنة أو بخلاف كمثل البلاستيك حيث يدهن بالشحم داخل الفرم ثم يصب عليها الخرسانة بعد تثبيت الحديد في موضعه و بعد أن تأخذ الخرسانة قوتها تشد نهايتي الكابل بماكينات الشد ثم يثبت في نهايتي قطاع الخرسانة و الحديد في هذه الخرسانة يكون في وضع الشد دائماً بالنسبة لنفسه كما تكون الخرسانة في وضع الشد أيضاً و على هذه فالجوائز في هذه الخرسانة تتحمل مقاومة العزوم و إجهاداتها المختلفة أكثر من الخرسانة المسلحة و بذلك تمنع ظهور الشروخ و الانحناءات فيها أيضاً.

الخرسانة مسبقة الإجهاد



لفات للكابلات و تسمى TENDON



وضع الكابلات في الشدة

الخرسانة مسبقة الإجهاد



وضع الكابلات في الشدة

الخرسانة مسبقة الإجهاد



و الخرسانة مسبقة الإجهاد (مسبقة الشد) يكون بأن يتم شد الحديد و بعد الصب يتم قص الستراند و تسمى في هذه الحالة خرسانة مسبقة الصب سابق الإجهاد و هي تستخدم عادة في تصنيع الجوانز في الجسور .

الخرسانة مسبقة الإجهاد

أما عند استخدام هذه الطريقة في البلاطات فتكون في **HOLLOW CORE SLAB**




الخرسانة مسبقة الإجهاد

و يتم صب الخرسانة أولاً ومن ثم يتم شد الكوابيل و يتم التنفيذ بإحدى الطريقتين :

PONDED POST TENSION SLAB

حيث يتم تمديد الكوابيل ضمن دكت و بعد صب الخرسانة و الحصول على القوة المطلوبة يتم شد الكوابيل على مرحلتين شد ابتدائي و شد نهائي



الخرسانة مسبقة الإجهاد

UNPONDED POST TENSION SLAB

و يتم تمديد الكواكب مباشرة للبلاطة قبل الصب حيث يكون الستراند مغلف بطبقة عازلة من PVC لحماية الحديد و بعد صب الخرسانة و الحصول على القوة المطلوبة يتم شد الكواكب على مرحلتين شد ابتدائي و شد نهائي



الخرسانة مسبقة الإجهاد

و يتم تسليح البلاطة POST TENSION SLAB لاحقة الشد بين الأعمدة بشبكة تسليح سفلية لمقاومة الإجهادات الناتجة عن الانكماش و الحرارة أما في منطقة العمود فيتم بسبب إجهادات الثقب .

و قد تحتاج البلاطة عند الأعمدة بالإضافة لشبكة التسليح العلوية و السفلية إلى كمرات مع كنات لمقاومة هذه الإجهادات أو يتم استخدام SHEAR STUDS إذا كانت هذه الإجهادات كبيرة .



الخرسانة مسبقة الإجهاد



نظم سبق الإجهاد

نظام فريسنiet

يتكون كابل فريسنiet من عدد من الأسلال المتوازية التي تثبت في مكانها بواسطة زنبرك حلزوني ثم يوضع الكابل داخل ماسورة مرنة قبل وضعه في فورمة الخرسانة مع إخراجه حوالي ٦٠/٧٥ سم من نهايتي الماسورة لزوم شده و طريقة الشد تتم بثبيت الكابل في نهايتي فورمة الخرسانة بواسطة المخروط الرا بط.

نظام ماجنيل بلاتون

و طريقة عملها مثل نظام فريسنiet و لكن تستعمل الواح حديدية تسمى سندويشات بدلاً من المخروط الرا بط بجانب مواد أخرى .

نظام ماك كول

و طريقة عملها مثل السابقة و لكن تستعمل سيخ من سبيكة حديدية عالية مقاومة ١٨-١٢ مم بدلاً من الأسلال بجانب مواد أخرى.

فوائد الخرسانة مسبقة الإجهاد

هذا النوع من التشييد الخرساني يعطي قطاعات خرسانية تتحمل كل القوى المؤثرة عليها دون إحداث شروخ ولها السبب فاستعماله مناسب جداً للأعمال التي يكون فيها الصدأ خطر جسيم على المبني.

تستعمل حديد أقل في قطاعاتها الخرسانية عن الخرسانة المسلحة بجانب إعطائها قوة ضغط أعلى و نوعية أفضل. توفر في مواد البناء و كذلك في تقليل الحمل الميت و على ذلك تؤثر على الأعمدة و أساسات المبني.

يمكن الحصول على قطاعات صغيرة من هذه الخرسانة لتسقيف بحر كبير إذا ما قورنت بالخرسانة المسلحة.

عند عمل قطاعات من خرسانة مسبقة الصب باستعمال خرسانة مسبقة الإجهاد فإن هذا يعطي قطاعات صغيرة يسهل تشغيلها و حملها بالمقارنة باستعمال الخرسانة المسلحة.

تقل تكاليف عمل العبوات في الإنشاءات الكبيرة عند تركيب و تثبيت عناصر الخرسانة مسبقة الصب التي تم عملها بطريقة الخرسانة مسبقة الإجهاد.

تعتبر كمية الحديد المستعملة في هذا النوع من الخرسانات قليلة بمقارنتها بحديد الخرسانة المسلحة.

الخرسانة مسبقة الصب

الخرسانة مسبقة الصب تصنع في المصنع تحت ظروف من التحكم في الجودة وطرق وتقنيات التصنيع ولا تنقل إلى الموقع بعد تصلتها التام ووصولها إلى مقاومة المطلوبة ويوجد العديد من المنشآت المصنوعة من الخرسانة سابقة الصب حيث يتكون المنشأ من العدي من الأجزاء المنفصلة المصبوبة بعيداً عن الموقع ثم يتم نقلها إلى الموقع وتجمعها وتشييدها هناك و الخرسانة مسبقة الصب مثل الخرسانة التقليدية في يوجد منها الخرسانة العادي و المسلح و سابقة الإجهاد.

إنه في ظروف خاصة يتم صب الخرسانة مسبقة الصب في الموقع مثل حالة أن يكون مطلوب جزء طويل نسبياً أو عريض بالدرجة التي لا يمكن نقله على وسائل النقل أو أن قوانين المرور لا تسمح بنقله فيتم صبه في الموقع بالقرب من المكان المطلوب تشييده فيه مثل أجزاء الجسور الكبيرة. Precast Site.

مراحل تصنيع الخرسانة مسبقة الصب

يمكن تلخيص المراحل التي يتم فيها تصنيع الخرسانة سابقة الصب في المراحل الآتية :

- عمل التفريصه الحديدية و الوصلات.

يوجد فى كل مصنع فنيين متخصصين فى عمل القفص الحديدى و الوصلات آخذين فى الاعتبار طريقة تفريص القوالب و علاقتها ذلك بحديد التسليح .



تجهيز حديد التسليح لblade سابقة الصب

Preparing steel reinforcement bars for pre-cast concrete.

مراحل تصنيع الخرسانة مسبقة الصب



صب الخرسانة في القوالب مسبقة الصب.


■ تجهيز القوالب و تجميعها.. بعد وضع الحديد يتم تجميع باقى أجزاء القوالب و تفريغها بإحكام.

■ صب الخرسانة.. حيث يتم تصميم الخلطة بدقة و عناء و معظم مصانع الخرسانة بها محطات خلط مزودة بأجهزة كمبيوتر وبرامج لتصميم الخلطات .




تجميع القوالب لكمراة من الخرسانة سابقة الصب

مراحل تصنيع الخرسانة مسبقة الصب



■ دمك الخرسانة . يستخدم هزازات ميكانيكية خارجية ذات ترددات عالية للتأكد من الوصول لأقصى كثافة وأفضل مقاومة .

■ نقل الوحدات المصبوبة . بعد التأكد من وصول الخرسانة إلى المقاومة المطلوبة يتم نقل الوحدات إلى عابر التخزين بالمصنع و التي من الممكن أن تتم بعد عدة ساعات من الصب وذلك لتعجيل دورات الإنتاج .



مراحل تصنيع الخرسانة مسبقة الصب




▪ تخزين الوحدات الخرسانية.. الوحدات التي تم نقلها يتم تخزينها بوضعها على عوارض خشبية أو وسائد بلاستيكية مع مراعاة وضع العوارض الخشبية فوق بعضها مباشرة و بدقة.

▪ نقل الوحدات الخرسانية إلى الموقع... يتم بعد ذلك نقل الوحدات إلى الموقع بالكيفية و الترتيب المحدد سلفاً بحيث نضمن أن الأجزاء الموردة يتم تركيبها مباشرة بدون عوائق أو تأخير أو بدون انتظار وحدات أخرى بحيث يجب تركيبها أولاً.

مراحل تصنيع الخرسانة مسبقة الصب



منشأ من الخرسانة سابقة الصب بعد تشطيبه به أجزاء من الهيكل ظاهرة وأجزاء مخفية



تركيب الوحدات الخرسانية الجاهزة في مكانها مباشرة

▪ تركيب الوحدات في صورة المنشآت المطلوب...وذلك بعد رفعها من على ظهر النورى مباشرة دون الحاجة إلى تخزين فى الموقع وهذا يؤدى إلى معدل أفضل فى التشييد مع توفير النشطة الموقعة.

▪ تشطيب المبنى..حيث من الممكن أن يظل الهيكل الانشائي ظاهر أو مختفى حسب الرغبة المعمارية.

مميزات استخدام الخرسانة سابقة الصب

للخرسانة سابقة الصب سمات أو مميزات خاصة تتميز بها بالإضافة إلى المميزات التي تشارك فيها مع الخرسانة المصبوبة في الموقع. ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:

- جودة عالية.
- دقة في التفاصيل.
- قلة زمن تشييد المبني.
- مقاومة عالية للحرق.
- استخدامات عديدة و متنوعة
- لها سطح نهائي أملس جيد خالي من المناطق المعيشة نتيجة أن قوالب الصب في المصنع تبقى بحالة جيدة و يمكن التحكم في جودتها .

عيوب الخرسانة مسبقة الصب

-
- ❖ مشاكل بسبب التكتيف .
 - ❖ تأكل وتدور المكونات المعدنية .
 - ❖ مشاكل الفراغات مما يؤدي الى دخول المياه والغبار.

نهاية المحاضرة

آمل أن تكونوا قد حققتم الفائدة
شكرا لحضوركم